

Pour le fractionnement du kit de résine

Tableau de calcul

Granulat de marbre	Resofix 70 standart		Resofix 70 HP	
	partie A	partie B	partie A	partie B
25 kg pour 1,5 m ²	500 gr	500 gr	625 gr	625 gr
18 kg pour 1 m ²	375 gr	375 gr	450 gr	450 gr
12 kg pour 0,75 m ²	250 gr	250 gr	300 gr	300 gr
6 kg pour 0,40 m ²	125 gr	125 gr	150 gr	150 gr

Attention la priorité est de bien mélanger la partie A au préalable.

Ensuite vous pouvez fractionner le kit (partie A et B) en fonction de la quantité de marbre.

Pour le brassage sac par sac vous pouvez utiliser un agitateur manuel dans un seau de 50L avec un fond plat.

Mais pour 3 sacs en même temps une bétonnière est obligatoire.