

Dosage résine pour KIT TABLEAU

Tableau de calcul

Granulat de marbre	Resofix 75 HP	
	partie A	partie B
25 kg pour 1,5 m ²	625 gr	625 gr
18 kg pour 1 m ²	450 gr	450 gr
12 kg pour 0,75 m ²	300 gr	300 gr
6 kg pour 0,40 m ²	150 gr	150 gr
3 kg pour 0,20m ²	75gr	75gr
1 kg	25gr	25gr

Attention la priorité est de bien mélanger la partie A au préalable.

Ensuite vous pouvez fractionner le kit (partie A et B) en fonction de la quantité de marbre.

Pour le brassage sac par sac vous pouvez utiliser un agitateur manuel dans un seau de 50L avec un fond plat.